

認証書付属書

表1 認証試験時板厚の溶接条件データに基づいた溶接施工条件範囲
(最小及び最大ルート間隔の場合)

板厚 (mm)	最小、最大 ルート間隔 (mm)	溶接電流範囲 (A)	溶接電圧範囲 (V)	溶接速度範囲 (c p m)	パス数
32	4	230~400	25~41	20~60	15~16
	10	230~400	25~41	15~45	

パス数は、表1に記載の10%増加までのパス数を認める(小数点以下は切り上げ)。
角形鋼管と通しダイアフラム継手の場合は直線部の溶接施工条件範囲を記載している。

表2 認証試験時データから想定された溶接施工条件範囲

板厚 (mm)	最小、6mm、最大 ルート間隔 (mm)	溶接電流範囲 (A)	溶接電圧範囲 (V)	溶接速度範囲 (c p m)	パス数
9	4	230~350	25~39	20~45	2
	6	230~350	25~39	15~45	
	10	230~350	25~39	15~40	
12	4	230~350	25~39	20~45	3
	6	230~350	25~39	15~45	
	10	230~350	25~39	15~40	
16	4	230~380	25~40	20~60	6
	6	230~380	25~40	15~55	
	10	230~380	25~40	15~45	
19	4	230~380	25~40	20~60	7~8
	6	230~380	25~40	15~55	
	10	230~380	25~40	15~45	
22	4	230~400	25~41	20~60	9
	6	230~400	25~41	15~55	
	10	230~400	25~41	15~45	
25	4	230~400	25~41	20~60	11
	6	230~400	25~41	15~55	
	10	230~400	25~41	15~45	
28	4	230~400	25~41	20~60	13
	6	230~400	25~41	15~55	
	10	230~400	25~41	15~45	
36	4	230~400	25~41	20~60	19
	6	230~400	25~41	15~55	
	10	230~400	25~41	15~45	
40	4	230~400	25~41	20~60	21
	6	230~400	25~41	15~55	
	10	230~400	25~41	15~45	

パス数は、表2に記載の10%増までのパス数を認める(小数点以下は切り上げ)。

角形鋼管と通しダイアフラムの場合は直線部の溶接施工条件範囲を記載している。

※ この溶接施工条件範囲は、認証書に記載された溶接条件(30kJ/cm以下、パス間温度250℃以下)で使用しなければならぬ。

※ 本型式認証はR060424N03SDFN061に対する追加認証である。