

認証書付属書 (同板厚)

表1 認証試験板厚の溶接条件データ
 (最小及び最大ルート間隔の場合)

板厚 (mm)	最小、最大 ルート間隔 (mm)	溶接電流範囲 (A)	溶接電圧範囲 (V)	溶接速度範囲 (c p m)	パス数
12	4～10テーパ	280～312	30.5～33.9	31.0～35.8	4
	10	282～312	31.3～34.3	23.7～27.4	4
32	4～10テーパ	280～316	30.9～34.4	30.1～37.1	15
	10	280～316	31.0～34.5	23.5～29.1	14

定常状態の溶接条件データ測定値を記載している。

表2 認証試験時データから想定された溶接施工条件範囲

板厚 (mm)	最小、6mm、最大 ルート間隔 (mm)	溶接電流範囲 (A)	溶接電圧範囲 (V)	溶接速度範囲 (c p m)	パス数
9	4	260～330	29～37	41～57	3
	6	260～330	29～37	33～46	3
	10	260～330	29～37	23～33	3
12	4	260～330	29～37	40～52	4
	6	260～330	29～37	35～41	4
	10	260～330	29～37	24～32	4
16	4	260～330	29～37	38～44	5
	6	260～330	29～37	32～37	5
	10	260～330	29～37	25～38	6
19	4	260～330	29～37	35～44	6
	6	260～330	29～37	30～37	6
	10	260～330	29～37	25～40	8
22	4	260～330	29～37	38～56	8
	6	260～330	29～37	30～42	8
	10	260～330	29～37	23～32	8
25	4	260～330	29～37	32～45	9
	6	260～330	29～37	31～43	10
	10	260～330	29～37	24～34	10
28	4	260～330	29～37	33～46	11
	6	260～330	29～37	32～44	12
	10	260～330	29～37	25～35	12
32	4	260～330	29～37	33～46	14
	6	260～330	29～37	31～39	14
	10	260～330	29～37	24～34	14
36	4	260～330	29～37	31～44	16
	6	260～330	29～37	32～44	18
	10	260～330	29～37	26～36	18
40	4	260～330	29～37	33～46	20
	6	260～330	29～37	30～41	20
	10	260～330	29～37	24～34	20

パス数は、表2に記載の10%増までのパス数を認める (小数点以下は切上げ)。
 角形鋼管と通しダイアフラムの場合は直線部の溶接施工条件範囲を記載している。

※この溶接施工条件範囲は、認証された溶接条件で使用しなければならない。