

認証書付属書

実績審査時の溶接施工条件（最大ルート間隔の場合）は次の通りである。

1) 板厚12mm（直線部）

- ・溶接電流 : 220A ~ 320A
- ・アーク電圧 : 28V ~ 38V
- ・溶接速度 : 16cm/分 ~ 50cm/分
- ・層数 : 4層
- ・パス数 : 4パス

2) 板厚25mm（直線部）

- ・溶接電流 : 240A ~ 370A
- ・アーク電圧 : 34V ~ 42V
- ・溶接速度 : 16cm/分 ~ 50cm/分
- ・層数 : 9層
- ・パス数 : 9パス